

检测报告

申请单位: 广东伟旺新材料有限公司
地址: 广东省广州市番禺区钟村街道胜石工业区A区2号

以下检测之样品及信息是由申请者提供并确认

样品名称: 热熔胶棒
零件号: W9905
材质: /
车型: /
买家: /
供应商: /
生产日期: /
检测内容: 依据客户要求, 对送检样品进行雾化测定。

样品接收日期: 2020-08-21
样品检测日期: 2020-08-21~2020-09-01

检测依据: 请参见下页。

检测结果: 请参见下页。

编制:

赵文伟

审核:

卢钰莹

批准:

卢钰莹

日期:

2020-09-04



检测依据:

检测项目	检测依据	检测仪器	方法检测限
雾化	参考 Q/ZK JS364-201903	雾化仪	0.20 mg

仪器信息:

仪器名称	仪器型号	校准有效期
电子天平	岛津 AUW220D	2020-11-12
雾化仪	兰光 FT-F1	2021-05-13

保管场所/保管状态: NTEK 深圳 VOC 实验室/ 温度 $23^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C}$, 相对湿度 $50\%\pm 5\%$

样品描述: 黄色胶棒

检测结果:

检测条件	样品尺寸	$\phi 80\text{mm}$ 圆	样品干燥时间	24h
	加热温度	100°C	加热时间	16h
	冷凝温度	21°C	/	/
检测结果	DOP 测试值	测试值 1	测试值 2	报告值
	4.72 mg	4.69 mg	5.14 mg	4.92 mg
限值	<5 mg			
结论	符合			

备注: (1) “/”表示无或不适用。

(2) N.D. 表示未检出 (小于方法测试限)。

(3) 雾化测试: DOP 值范围: (4.90 ± 0.25) mg。

(4) 报告编号中“C”表示此报告为中文版本。

样品照片



来样照片 / 样品照片



测试照片

**** 报告结束 ****

本报告中的数据结果供科研、教学、企业内部质量控制、企业生产研发等目的用。

检测报告无批准人签字及“报告专用章”无效, 本报告检测结果仅对受测样品负责。未经 NTEK 书面同意, 不得部分复制本报告。